

USO PREVISTO: Utilice Ecodur 201 en una gran variedad de sustratos, incluyendo: acrílico, cementoso, metal, capa mineral, BUR, asfalto, concreto, de una capa (TPO, PVC, CSPE, EPDM), y más.

PRUEBA DE ADHERENCIA (ANTES DE LA APLICACIÓN): Para obtener los mejores resultados, realice una prueba de adhesión (Tietex T272 o 325) para comprobar la superficie y asegurarse de que no hay contaminantes antes de la aplicación.

APLICACIÓN ESTÁNDAR: SE DEBEN USAR GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES Y ROPA DE PROTECCIÓN EN TODO MOMENTO. Mezcle mecánicamente toda la parte A durante 5 minutos asegurándose de raspar los lados y el fondo. No se recomiendan las mezcladoras inalámbricas ya que el producto contiene yeso que se asienta durante el almacenamiento. Se recomienda el uso de mezcladores de doble barra u otro tipo de herramienta mezcladora de concreto. Después de premezclar la parte A, añadir toda la parte B mientras se mezcla. Continúe mezclando hasta que esté completamente combinada, en 2-3 minutos. Planifique su área de trabajo y asegúrese de que puede utilizar todo el producto mezclado en 30-40 minutos. Vierta el producto en el área de trabajo y extiéndalo con un escurridor, pase el rodillo inmediatamente. No es necesario mantener un borde húmedo ya que el producto se adhiere continuamente a sí mismo.

CURE HASTA QUE NO ESTÉ PEGAJOSO [APROXIMADAMENTE 24 HORAS A 65 F (23 C)]

COBERTURA MÁXIMA TEÓRICA: 230 PIES CUADRADOS @ 30 MILS. La cobertura variará según el perfil de la superficie y la aplicación.

PROPORCIÓN 83:17 DE PARTES A:B POR PESO)

ELIMINACIÓN: Elimine el producto de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

ALMACENAMIENTO: No permita que el producto almacenado se congele. Almacenar en un lugar fresco y seco. La parte B debe mantenerse libre de humedad. Mantener el envase cerrado. La parte B absorbe la humedad del aire si se deja abierta y puede producir gas CO2, lo que puede provocar un aumento de presión.

VIDA ÚTIL: Los envases sin abrir tienen una vida útil indeterminada. Se recomienda utilizar todo el producto antes de 1 año. Si el producto ha sido almacenado por más de 6 meses, agitarlo puede ayudar a liberar el yeso asentado.

Para hacer un pedido, póngase en contacto con nosotros:
1-888-388-2935
Castagra Products, Inc.
www.castagra.com

PESO NETO 41.5 LB / 18.82 KG
VOLUMEN NETO 3.47 US GAL / 13.14 L

LOTE #

Ecodur 201R – Parte A

MÁXIMA ADHERENCIA, DURABILIDAD, Y LONGEVIDAD

- ✓ Sin imprimació
- ✓ No contiene COV
- ✓ Sin BPA
- ✓ Curado rápido
- ✓ Bloquea el sangrado
- ✓ Autonivelante
- ✓ Super-Adhesivo
- ✓ Impermeable
- ✓ Sostenible

RENDIMIENTO INCOMPARABLE

- Rentable: evita la sustitución del techo.
- Hasta el triple de adhesión en comparación con otros revestimientos de techos.
- Se puede reparar de por vida para facilitar el mantenimiento.
- Resiste el impacto de los escombros y las tormentas de granizo.
- Flexibilidad de por vida para manejar temperaturas extremas.
- Aplicación sencilla con brocha, rodillo o escurridor.



CASTAGRA

ADHERENCIA ASOMBROSA PARA EVITAR COSTOSOS DESPRENDIMIENTOS...

COLOR

BLANCO NATURAL

ECODUR 201 (PARTE A)	1	0	0	B
Salud				
Inflamabilidad				
Peligro físico				
Protección personal				



PUNTO NO PELIGROSO NO REGULADO

PARA USO EXCLUSIVO DE APLICADORES CERTIFICADOS POR CASTAGRA.
VISITE CASTAGRA.COM/TRAINING

HECHO EN EE.UU.

5605 RIGGINS COURT, SUITE 200, RENO, NV, 89502, USA

PARA FORMACIÓN -
ESCANEAR AQUÍ

